



単位mm

呼び径		1	1.2	1.5	1.6	2	2.5	3
d	基本寸法	1	1.2	1.5	1.6	2	2.5	3
	寸法差	m6	軟質		+0.008 +0.002			
		h7	硬質		0 -0.01			
表面アラサ		0.2a以下						
R	約	0.2						
長さ L	±0.1	3	○	○				
		4	○	○	○	○		
		5	○	○	○	○	○	○
		6	○	○	○	○	○	○
		8	○	○	○	○	○	○
	±0.2	10	○	○	○	○	○	○
		12	○	○	○	○	○	○
		14	○	○	○	○	○	○
		15	○	○	○	○	○	○
		16		○	○	○	○	○
		18			○	○	○	○
		20			○	○	○	○
		22				○	○	○
		25					○	○
		28					○	○
	±0.3	30						○
		32						○
35							○	

注意 1. 製品には、硬質(SUS301又は201)、軟質(SUS304)の二種類があり材質はそれぞれ限定されます。
2. 表以外の寸法及び材質等の特注にも応じます。

品名 コード	161…硬質	材質 コード	51…SUS301又は201 (硬質)	品番 (規格品コード) 呼称法	
	162…軟質		47…SUS304 (軟質)	品名	表面
表面 コード	01…光沢仕上げ	硬度	硬質 HV450以上 軟質 HV300以下		
				材質	呼び径 長さ